



CEMENTO ASFALTICO 150/200

<i>DETERMINACIONES</i>	<i>ESPECIFICACIONES</i>		<i>MÉTODO DE ENSAYO</i>
	<i>Mín.</i>	<i>Máx.</i>	
Penetración 25°C, 100 g, 5 seg, 1/10 mm	150	200	ASTM D 5
Punto de Inflamación COC, °C	218		ASTM D 92
Efecto del calor y el aire en un film asfáltico en movimiento a 163°C			ASTM D 2872
% de la penetración inicial	37		ASTM D 2872
Cambio de masa, %	-1	1	ASTM D 1754
Solubilidad en tricloroetileno, %	99.0		ASTM D 2042

El cemento asfáltico debe ser homogéneo y no debe espumar al ser calentado a 175 °C.

Datos de especificación suministrados como guía solamente. El continuo desarrollo del producto determina que esta información esté sujeta a cambios sin previo aviso.