



ASFALTO DILUIDO DE CURADO RAPIDO R C 2

DETERMINACIONES	ESPECIFICACIONES		MÉTODO DE ENSAYO
	Mín.	Máx.	
Punto de Inflamación TAG, °C	27		ASTM D 3143
Viscosidad Cinemática a 60 °C, cSt	250	500	ASTM D 7042
Agua, % en volumen		0.2	ASTM D 95
Destilación:			
% en volumen del total destilado a 360°C			
a 225°C	35		ASTM D 402
a 260°C	60		
a 316°C	80		
Residuo de la destilación a 360°C, % en vol.	65		
Ensayos en residuo de la destilación:			
Penetración a 25°C, 100 g, 5 seg, 1/10 mm	80	120	ASTM D 5
Ductilidad a 25°C, 5 cm/min, cm (1)	100		ASTM D 113
Solubilidad en tricloroetileno, % en masa	99.5		ASTM D 2042

(1) En el caso que la ductilidad a 25 °C, 5 cm/min, sea inferior a 100 cm, el producto será aceptado si la ductilidad a 15 °C, 5 cm/min es superior a 100 cm.

Datos de especificación suministrados como guía solamente. El continuo desarrollo del producto determina que esta información esté sujeta a cambios sin previo aviso.