ASFALTO DILUIDO DE CURADO MEDIO MC-1

DETERMINACIONES	ESPECIFICACIONES Mín.	Máx.	MÉTODO DE ENSAYO
Punto de Inflamación Tag, ºC	38		ASTM D 3143
Viscosidad Cinemática a 50 ºC, cSt o	125	254	ASTM D 7042
Viscosidad Saybolt Furol a 50ºC ,seg.(1)	60	120	ASTM D 88
Agua, % en volumen		0.2	ASTM D 95
Destilación:			ASTM D 402
% en volumen del total destilado a 360ºC			
a 225ºC		20	
a 260ºC	20	60	
a 316ºC	65	90	
Residuo de la destilación a 360ºC, % en vol.	55		
Ensayos en residuo de la destilación:			
Penetración a 25ºC, 100 g, 5 seg, 1/10 mm	120	250	ASTM D 5
Ductilidad a 25ºC, 5 cm/min, cm (2)	100		ASTM D 113
Solubilidad en tricloroetileno, % en masa	99.5		ASTM D 2042

(1) Es posible convertir las viscosidades de Cinemática a Furol o al revés, mediante la norma ASTM D2161

(2) En el caso que la ductilidad a 25 ºC, 5 cm/min, sea inferior a 100 cm, el producto será aceptado si la ductilidad a 15 °C, 5 cm/min, es superior a 100 cm.

Datos de especificación suministrados como guia solamente. El contínuo desarrollo del producto determina que esta información esté sujeta a cambios sin previo aviso.

Asistencia Comercial
Ventas Mercado Interno
Gerencia Comercial
Tel.: (+598) 2 1931-2006
Email: asesoramiento@ancap.com.uy