

FLEXICRETE

Enduido Cementicio Flexible

Para enlucido y maquillaje de estructuras de hormigón

DESCRIPCIÓN

FLEXICRETE es un mortero fabricado en base a cemento, arena y aditivos, premezclado en seco, listo para usar en forma manual. Se utiliza para cubrir las imperfecciones del hormigón originadas por el encofrado o producto de la ejecución de la obra gruesa. Los usos principales son: enlucido de muros de hormigón, fondo de losas de hormigón, maquillaje de fachadas de hormigón en interiores y exteriores, reperfilado de pilares, muros, cadenas y vigas. Se aplica en espesores hasta 5 mm. Para espesores mayores aplicar en 2 capas.

Forma y color:	Polvo gris y áridos secos
Tamaño partícula:	< 1 mm
Rendimiento aproximado:	1 Kg/m ² por mm de espesor
Densidad húmeda:	1,6 +/- 0,1 Kg/lt
Resistencia a 28 días:	Sobre 50 Kg/cm ²
Adherencia:	> 10 Kg/cm ²
Vida útil:	12 meses en envase original

VENTAJAS

FLEXICRETE ofrece ventajas comparativas en el costo debido a su fácil aplicación, disminución de las pérdidas, fácil manejo del material y calidad uniforme. Permite reducir notablemente el consumo de manos de pasta u otro material para la terminación con pintura u otro revestimiento.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

La superficie donde se va a aplicar el mortero debe estar libre de polvo, aceites, grasas, líquido desencofrante o cualquier otra sustancia que impida una buena adherencia.

Al momento de aplicar **FLEXICRETE**, la superficie debe estar humedecida, de manera que el soporte no absorba el agua de la mezcla.

Las superficies maquilladas no deben quedar expuestas a la acción del viento. Se deben curar las zonas aplicadas.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

* Se prepara en un recipiente limpio (por ej. balde de albañil), nunca en el suelo, colocando solamente agua.

* Se recomienda usar 1 parte de agua y 3 partes de **FLEXICRETE**, mezclando hasta conseguir una pasta homogénea y sin grumos.

* Si el amasado se realiza en forma manual, se requiere agitar vigorosamente hasta obtener una pasta sin grumos.

* En preparaciones donde se utilicen mezcladoras, o batidoras, se aconseja no excederse de los 3 minutos de mezclado, ya que se estaría incorporando aire a la mezcla.

* Es importante indicar que el exceso de mezclado y una mayor dosis de incorporación de agua, generan bajas resistencias.

APLICACIÓN

Aplicar el **FLEXICRETE** con llana hasta lograr una superficie pareja y uniforme, en espesores no mayores a los especificados. De requerirse espesores mayores, estos se deben aplicar en capas proporcionales dejando secar la capa anterior.

RENDIMIENTO

Aproximadamente 1 kg/m² x mm de espesor.

INDICACIONES IMPORTANTES

En ambientes con baja temperatura y/o mucha humedad, el tiempo de fraguado de las mezclas cementicias se puede retardar.

ALMACENADO

Antes del uso, la bolsa debe ser almacenada cerrada, en un lugar cubierto, seco y ventilado, de ser posible, sobre tarima de madera. No formar pilas de más de 10 bolsas.

PARA LA MANIPULACIÓN DEL PRODUCTO, UTILIZAR:

- PROTECCION RESPIRATORIA (BARBIJO O MASCARA).
- PROTECCION DERMICA (GUANTES DE PROTECCION IMPERMEABLES).
- PROTECCION OCULAR (ANTEOJOS DE SEGURIDAD).

EN CASO DE INGESTION NO INDUCIR EL VOMITO Y CONSULTAR A UN MEDICO.
CENTRO DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO TOXICOLOGICO (CIAT) - UBICADO EN EL PISO 7 DEL HOSPITAL DE CLINICAS EN AVENIDA ITALIA Y CENTENARIO, CIUDAD DE MONTEVIDEO, TELEFONO (0598) 2480 4000.


PRESENTACIÓN

FLEXICRETE se comercializa en bolsas de 25 kg.

En caso de requerir mayor información sobre características del producto y su desempeño así como de modalidades de aplicación, comunicarse a Centro de Atención al Cliente.

La información contenida en la presente ficha corresponden a nuestra mejor experiencia, ellas son meramente indicativas, debiendo las mismas ser constatadas mediante aplicaciones prácticas por el responsable idóneo en la utilización de este producto, quien previo a su aplicación, debe asegurarse que el mismo resulta apto para tal fin. Para mayor información, comuníquese con nuestro departamento de asistencia técnica.

COMERCIALIZACIÓN

	<p>Cementos del Plata S.A. Cno. Boizo Lanza 4851 esq. Vigía CP 12300 Teléfono Central: (5982) 2227 2842/43/44 Correo electrónico: clientes@emplata.com.uy Web: www.emplata.com.uy Montevideo, Uruguay</p>
---	---